STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e. V.

Internationale Klassifikation der Kohle

Kohlearten					Wasser-gehalt (%)	Energie-gehalt af* (kJ/kg)	flüchtige Anteile waf** (%)
UN-ECE	USA (ASTM)	Deutschland (DIN)					
Peat	Peat	Torf					
					75	6,700	
Ortho-Lignite	Lignite	WEICHBRAUNKOHLE					
					35	16,500	
Meta-Lignite		Mattbraunkohle					
	Sub-bituminous Coal				25	19,000	
Subbitum. Coal		Glanzbraunkohle					
Bituminous Coal					10	25,000	45
	High Volatile Bituminous Coal	Flammkohle	Steinkohle	HARTKOHLE			
							40
		Gasflammkohle					
							35
		Gaskohle					
	Medium Vol. Bitumin. Coal				Kokskohle	36,000	28
		Fettkohle					
							19
	Low Vol. Bitumin. Coal	Eßkohle					
							14
Anthracite	Semi-Anthracite	Magerkohle					
					3	36,000	10
	Anthracite	Anthrazit					

af * = aschefrei waf ** = wasser- und aschefreie Substanz

Quelle: BGR